

FICHA TÉCNICA



verniprens, s.a.
LA HUELLA DE LO BIEN HECHO



Número	800593
Fecha edición:	21/08/2008
Hoja:	1 de 1

Producto:

REVESTIMIENTO

Modelo

CAPITEL ALBERCA

Norma de referencia

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 11: determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para
fábrica de albañilería. UNE-EN 772-11:2001
Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad UNE 67028 EX:1997

Medidas

Nominal (mm)			Real (mm)		
Diametro interior	Anchura	Altura	Diametro Interior	Anchura	Altura
360	90	200	373	89	198


Propiedades físicas y mecánicas

Absorción de agua por capilaridad
 $C_{w,s/24,49(g/m^2xs)} = 1$

HELADICIDAD
NO HELADIZO

Color

ENVEJECIDO



Medidas nominales:

A: 20 cm
B: 9 cm
C: 36 cm