



CINTA VELVET BAJA ADHESIÓN

Descripción del producto

Cinta de enmascaramiento constituida por un soporte de papel japones (washi), fino y fuerte, recubierto de un adhesivo acrílico sensible a la presión.

SOPORTE: Washi Morado (Papel plano japones)

ADHESIVO: Adhesivo acrílico sensible a presión (base agua, libre de solventes orgánicos)

Características

Cinta de enmascaramiento basada en un adhesivo especial de baja adhesión para superficies delicadas y un soporte de papel Washi muy suave.

Debido al adhesivo especialmente formulado, el producto ofrece una fuerza de pegado equilibrada y estable en el tiempo, de modo que puede retirarse fácilmente aún después de un largo tiempo de aplicación. Además, el papel de soporte plano proporciona bordes de pintura y laca muy precisos.

Aplicaciones

Es ideal para todas las aplicaciones de enmascaramiento, especialmente en el caso de superficies muy sensibles, por ejemplo, papeles pintados, barnices u otras superficies de madera dañables, pinturas mal adheridas o sin estar completamente secas.

Especialmente adecuada para proporcionar bordes nítidos y precisos.

Propiedades técnicas

Espesor total	ISO 534	62 µm
Adhesión	FTM2 sobre acero	0,75 N / 25mm
Resistencia de tracción	ISO 1924	60 N / 25 mm
Elongación	ISO 1924	5 %
Resistencia a la temperatura		80°C/30min
Max. tiempo de aplicación		14 d*

* sobre superficies muy delicadas

Importante

Cuando se almacena en las cajas originales de 10°C a 30°C de temperatura y 40 - 60 % de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.