

Hoja técnica

Nº: 040240501HT
22/01/2023

CINTA WASHI PRECISIÓN



Descripción del producto

Cinta de enmascaramiento constituida por un soporte de papel amarillo japonés (washi), fino y fuerte, recubierto de un adhesivo acrílico sensible a la presión.

SOPORTE: papel plano japonés Washi, color amarillo.

ADHESIVO: acrílico sensible a la presión.

Características

Fácil de trabajar debido a su facilidad de corte.

Permite el trazado de líneas rectas y nítidas, se adapta a las curvas perfectamente.

El producto se adhiere firmemente y no deja residuos de adhesivo al retirar.

Tiene excelente resistencia a la intemperie y a UV.

El soporte de la cinta no repele la pintura y su color amarillo brillante muestra las zonas sin pelar.

Buena resistencia al calor (150 °C durante 30 min)

Aplicaciones

Enmascaramiento para el pintado de líneas finas en el sector del taller de carrocería de automóvil.

Gracias a su excelente resistencia a la intemperie y la buena adhesión en diversos sustratos, es una cinta de enmascaramiento excelente en el sector de la construcción para pintura decoración.

Etiquetado y marcaje temporal.

Propiedades técnicas

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
Espesor total	µm	90
Adhesión	N/25mm	5,5
Elongación	%	>3,5
Resistencia a la tracción	N/25mm	75
Resistencia UV exterior		40 días

Importante

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Los parámetros de producción pueden variar $\pm 10\%$. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores