

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

PW0400 – SPRAY ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA

Fluido hidratado antiproyecciones de soldadura MIG y MAG

Sin COV (compuestos orgánicos volátiles). Respetuoso con el medio ambiente.

No inflamable. Sin siliconas. Sin disolventes: hidrocarburos clorados, propano y butano.

Aplicación:

La sustancia activa para proyecciones de soldadura se contiene en una bolsa de aluminio, por lo que es tres veces más eficiente que las latas de spray convencionales. El propelente utilizado es aire comprimido no inflamable. Rocíe la superficie de la pieza de trabajo con una capa fina y a una distancia de 30-40 cm.

Propiedades:

Para electrodos de soldadura por arco, fácil eliminación de la escoria, incluso con cordones en V.

Fácil limpieza de los cordones de soldadura.

También evita que las proyecciones de soldadura se quemen en los cabezales de los quemadores durante la soldadura con gas inerte y la soldadura por contacto.

Cuando se usa correctamente, no hay complicaciones con el proceso posterior de imprimación, pintura, galvanizado, etc. Es completamente no inflamable y, por lo tanto, se puede aplicar sin riesgo en el lugar de trabajo.

El producto está exento de los requisitos específicos del etiquetado de los productos peligrosos.

La lata de spray no contiene disolventes peligrosos.

Ventajas del producto:

Proporciones muy altas de ingredientes activos, 3 veces más económicos que los botes de spray convencionales.

La lata de spray se puede utilizar en cualquier posición, incluso en funcionamiento boca abajo.

Vaciado de la lata de spray hasta un 99% Ahorro de costes.

Características físicas típicas

	Unit	Method	CUT MAGIC EXTRA
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	EN ISO 12185	214
Densidad a 20°C	kg/m ³	ASTM D 7052	1.02
Punto inflamabilidad COC	°C	NA	No aplica.
Apariencia			Color rojo.

Estas características son típicas de la producción actual.

Si bien la producción futura se ajustará a las especificaciones de Celesa, pueden producirse variaciones en estas características.

Almacenamiento

Temperatura recomendada: 5 - 40 °C

Tiempo de almacenamiento: 2 años.

Clase de almacenamiento (concepto VCI): 10

Nº referencia	Contenido
PW0400	Spray de 400ml