

Hoja técnica

Nº: 040240403HT
05/03/2024

KREPP BLUE EXTERIORES

Descripción del producto

Cinta autoadhesiva con soporte de papel semi encrespado y adhesivo acrílico.

SOPORTE: papel semi encrespado azul.

ADHESIVO: Adhesivo acrílico transparente

Características

Buena ductilidad y flexibilidad

Alta adhesión en múltiples superficies

Resistencia a la humedad y a las pinturas más comunes de base agua o solvente

Resistencia de 14 días al UV con retirada limpia.

Buen anclaje en pintura

Aplicaciones

Adecuado para la mayoría de las aplicaciones donde las superficies están constantemente expuestas a rayos UV.

Compatible con papel de pared o superficies de pintura nueva o reciente.

Etiquetado y marcaje temporal

Procesos de pintura en construcción

No recomendado para superficies lacadas o madera sin acabado.

Propiedades técnicas

PROPIEDADES	MÉTODO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
Espesor total	ASTM D 3652	µm	125 ±15
Adhesión	ASTM D 3330	N/25mm	≥ 2
Elongación	ASTM D 3759	%	≥ 10
Resistencia a la tracción	ASTM D 3759	N/25mm	≥ 95
Temperatura de aplicación.			15-35 °C
Resistencia a la temperatura			80°C /1h
Resistencia UV		días	14

Importante

Cuando se almacena en las cajas originales a 21°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10°C no es recomendado. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar ± 10%. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores