

FICHA TÉCNICA

Edición: 11/1/07
Últ.revisión: 11/1/07



PRODUCTO

**MONTACK
EXPRESS CINTA**

PRESENTACIONES Refs. SAP

2,5m x 19mm
507240

Descripción

Cinta de montaje de extrema resistencia para el pegado y fijación de todo tipo de materiales. Se trata de una cinta de doble cara de gran fuerza de pegado inicial y alta resistencia final. Indicada para fijar de forma fácil, limpia e inmediata infinidad de objetos de múltiples materiales como: madera, plástico, metal, cerámica...



Características

Grosor de la cinta: 0,73mm
Resistencia máxima a cizalla: 10Kg/cm² (24h haya-haya)
Elongación: 100%
Resistencia térmica una vez aplicada: -10°C - 75°C
Resistencia a la intemperie: OK
Resistencia al agua: OK

Polivalencia: apto para cualquier tipo de materiales, y de condiciones, siendo apto para el exterior y la intemperie.

No indicada para el pegado de Polietileno, Polipropileno, PTFE, ni superficies rugosas, frágiles o disgregables.

Tampoco es apta para el pegado de superficies polvorientas, mojadas, húmedas o antiadherentes.

Aplicaciones

Indicada para fijar de forma fácil, limpia e inmediata infinidad de objetos: guías para cables, señalización, placas de identificación, molduras, espejos, colgadores, accesorios de baño, utensilios de cocina, cajas de electricidad, tableros, sistemas de alarma y todo tipo de objetos lisos o poco rugosos tanto en interior como en exterior.

FICHA TÉCNICA

Edición: 11/1/07
Últ.revisión: 11/1/07



Modo de Empleo

- Limpiar con disolvente o alcohol, las superficies a unir, para eliminar restos de polvo y grasa.
- Desenrollar la cantidad deseada de cinta sin tocarla con los dedos y después cortar con la ayuda del accesorio cortador.
- Presionar fuertemente la cinta contra el objeto con el dedo y después retirar el film protector.
- Finalmente, presionar fuertemente el objeto contra la otra superficie durante unos segundos.

Evitar el uso de limpiadores abrillantadores sobre las superficies a unir. Repartir la cinta por toda la superficie de forma uniforme y en cantidad suficiente para que la cinta pueda soportar las cargas del objeto. Aproximadamente es necesario poner 1cm de cinta por cada Kg de carga real. No aconsejable para uniones verticales de más de 5kg.

Disolución y limpieza

El producto se puede retirar en su mayoría realizando un movimiento de pelado y los posibles restos se pueden eliminar por métodos físicos y con la ayuda de un disolvente.

Almacenaje

Caducidad: Este producto mantiene sus propiedades intactas durante 18 meses tras su fabricación. La temperatura de aplicación y almacenamiento debe ser superior a 15°C e inferior a 30°C

Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.